

## 陰極箔 規格値一覧

[ CB・CKシリーズ ]

陰極箔性能一覧表

シリーズ	品名 JCC-	静電容量 標準値 [ $\mu\text{F}/\text{cm}^2$ ]	原箔 アルミ純度 [%]	箔質	厚さ ( $\mu\text{m}$ )	引張強度		折曲 強度 (回)
						(N/cm)	(kgf/cm)	
CB	15CB	67	$\geq 99.7$	硬質	$15 \pm 3$ <sub>1</sub>	13.7	1.40	70
	20CB	89			$20 \pm 3$	15.6	1.60	70
	20CBB	111			$20 \pm 3$	15.6	1.60	60
	30CB	111			$30 \pm 3$	17.6	1.80	50
CK	50CK	390	$\geq 99.7$	軟質	$50 \pm 5$	13.7	1.40	90
	50CK2	460			$50 \pm 5$	13.7	1.40	90
	<b>50CK4</b>	<b>650</b>			<b><math>50 \pm 5</math></b>	<b>13.7</b>	<b>1.40</b>	<b>50</b>
	60CK	390			$60 \pm 6$	15.6	1.60	100
	60CK3	520			$60 \pm 6$	13.7	1.40	90
	50CK-2Vf	230			$50 \pm 5$	13.7	1.40	90

・規格は、実績評価の結果などから改定することがあります。